



## Compatibilidad Química e Información para la Instalación de los Productos de CPVC

Los sistemas de CPVC para distribución doméstica e industrial de agua han sido diseñados para usarse en construcciones nuevas, re-entubamiento y aplicaciones de reparación debido a su sobresaliente resistencia a la corrosión. Se necesita tener un cuidado razonable para asegurarse que los productos que entran en contacto con los sistemas de CPVC son químicamente compatibles. Si algún producto que va a entrar en contacto con el CPVC no está listado, se recomienda confirmar la compatibilidad del producto con el fabricante. Si hay duda de la compatibilidad química con el CPVC, se recomienda aislar el producto sospechoso del contacto con la tubería y conexiones de CPVC.

Los siguientes productos **NO SON COMPATIBLES** con nuestros sistemas de Charlotte® CPVC y **NO** deben ser utilizados. Los productos químicamente incompatibles se agregan a esta lista así como nos son presentados. La ausencia de un producto en esta lista no implica o asegura su compatibilidad con el CPVC. **Para obtener los listados más actualizados sobre la compatibilidad química siempre consulte la página <http://www.charlottepipe.com>.**

**AVISO:** Esta información no es una garantía y cualquier sistema de conducción que utilice productos fabricados con estos materiales deberá ser probado bajo las condiciones actuales de servicio para determinar su conveniencia para un propósito en particular.

### AVISO

Todos los selladores para roscas de tuberías deberán estar en conformidad con los requerimientos de la Norma PS 36 de IAPMO y con el fabricante del sellador para roscas para confirmar que estos selladores son químicamente compatibles con el ABS, CPVC, y PVC. Los selladores para roscas incompatibles pueden causar la degradación de la tubería o conexiones plásticas ocasionando fallas en el producto y que los bienes resulten dañados.

- Verifique que las pinturas, sellantes para roscas, lubricantes, productos plasticados de PVC, aislamientos en espuma, productos para calafateo, detectores de fugas, insecticidas, termicidas, soluciones anticongelantes, mangas para tuberías, materiales bloqueadores de fuego u otros materiales sean químicamente compatibles con ABS, CPVC o PVC.
- No utilice aceites comestibles como Crisco® para lubricar.
- Antes de utilizar con los materiales de conducción, lea y siga la información referente a los productos químicos en la literatura del fabricante.
- Confirme la compatibilidad de la cinta adhesiva para el mercado de tubería con el fabricante de la cinta para asegurarse de la compatibilidad química con las tuberías y conexiones de CPVC.

**Nota importante:** Para el uso de la información sobre la instalación y venta dentro de los Estados Unidos, refiérase únicamente a la literatura de los productos de Charlotte Pipe en idioma inglés. La literatura de los productos de Charlotte Pipe en idioma extranjero no está destinada para ser utilizada dentro de los Estados Unidos, ya que pudiera no incluir la información técnica específica que es esencial dentro de los Estados Unidos o pudiera referirse a números de parte específicos que no están disponibles dentro los Estados Unidos.

### Productos **NO** Compatibles con Charlotte® CPVC:



#### Calafateo

(Fabricante)	.....
British Gypsum	.....
DAP Products, Inc.	.....
GP Gypsum, L.C.	.....
HUBER Engineered Woods	.....
Intumescent Systems, Ltd	.....
ITW Polymers Sealant	.....
John Wagner Associates	.....
Knauf	.....
Master Builders-Admixtures, US, LLC	.....
No Nonsense Limited	.....
Pecora	.....
Polyseam Ltd	.....
Red Devil, Inc.	.....
Sellantes OSI (Dartworth Company) / (Selladores Ohio)	.....

#### (Nombre del Producto)

- Sellante Gyproc
- Sellador Alex Plus de Látex Acrílico para Calafateo Más Silicón
- Masilla adhesiva para tubos y pisos cerámicos Kwik Seal
- Sellador para concreto y mampostería DAP
- Sellador Tapajuntas Líquido DensDefy™
- Sistema ZIP™ de Cierre Líquido Flash
- Masilla Acústica Acrílica Intumescente AM
- Permathane SM7108, Sellador de Poliuretano
- Sellador Acústico Grabber GSCS
- Sellante Knauf
- MaxFlash, Membrana Tapajuntas
- Sellante Híbrido Nemesi Resistente al Fuego 290 ML
- AC-20, Látex Acrílico calafateador y Silicón
- Protecta FR, Acrílico para Calafateo • Protecta FR, Grafito para Calafateo
- Sellador para Reparación de Asfalto y Tejados Red Devil 3000
- Polyseamseal, Adhesivo para calafateo de tinis y loseta cerámica
- Sellador Adhesivo Multiuso Polyseamseal
- Sellador Pro Series PC-158
- Sellante Auto-Nivelante Silkaflex®
- Dymonic® 100
- Sellador Acústico marca Sheetrock
- 3006, Adhesivo para calafateo para todo propósito

#### Cinta para Tubería

Christy's	.....
Pasco	.....
Pro Pak, Inc	.....
Wonder	.....

- Cinta para revestir tubería
- Cinta para revestir tubería de PVC para todo clima
- Cinta para revestir tubería (negra)
- Cinta para revestir tubería No. 413

#### Detectores de Fugas

Federal Process Company	.....
G.F. Thompson Co. Ltd	.....
Radnor Welding Products	.....
Rector Seal	.....
Unipak A/S	.....

- Gasoila Leak Tech
- Masters Detector de Fugas
- Randor®, Regulador de Temperatura de Prueba de Fugas
- RectorSeek™, Baja Temperatura
- Multitec, Spray Detector de Fugas

**Productos NO Compatibles con Charlotte® CPVC:****Limpiadores/Inhibidores de Hongo**

(Fabricante) .....  
Anabec Systems .....

Betco Corporation, LTD. ....  
Coatings Systems Laboratories, Inc. ....  
Daycon Products Company, Inc. ....

Fiberlock Technologies, Inc. ....

Fire Retardant Coatings of Texas .....  
Great Lakes Laboratories .....  
Legend Brands .....  
Microban Systems .....  
Productos para Construcción H.B. Fuller .....  
ProRestore Products .....

Red Devil, Inc. ....  
Serum Products, LLC .....  
ServiceMaster Clean .....

Waxie Sanitary Supply .....  
Wepak National .....  
X-M Industries .....

**Materiales Diversos**

Carlisle HVAC Products. ....  
Diversas Fuentes .....

**Sellantes de Roscas**

Allied Rubber & Gasket Company (ARGCO) .....  
Anti-Seize Technology .....  
Devcon .....  
Everbuild .....

G.F. Thompson Co., Ltd. ....  
General Sealant. ....  
Hercules .....  
Hernon Mfg. Inc. ....  
J.C. Whitlam Mfg. Co. ....  
Jet Lube, Inc. ....  
Jomar .....  
Loctite .....  
National Starch & Chemical Permabond Division .....  
Permabond Engineering Adhesives, Ltd .....  
Permatex Company, Inc. ....  
Rule .....  
Saf-T-Lok Chemical. ....  
SOS Products .....  
Swagelock Company .....

**Soportería para Tuberías**

Naylon Products .....

**Sistemas Retardadores de Fuego**

3M .....

Bostik Limited .....  
BritChem Limited .....  
Everbuild .....  
Firetherm .....  
Fireus Ltd. ....  
Fischer .....  
Flame Stop .....  
Hilti .....

No Nonsense Limited. ....  
Passive Fire Protection Partners. ....  
Promat .....  
Proset .....

Rockwool .....  
Speedline .....  
USG .....

**Impermeabilización**

PROSOCO, Inc .....

Tremco .....

**(Nombre del Producto)**

- Anabec, Solución Limpiadora Avanzada
  - Anasphere Plus™
  - Betco pH7Q Dual
  - Zoonocide
  - MDRO/MRSA, Desinfectante de Un Paso
  - Spectra System 4 404 1:28, Desinfectante Neutro
  - Shock Wave (Desinfectante) • Fiberlock IAQ200
  - IAQ Limpiador Avanzado de Peróxido No. 8314
  - FX Lumberguard
  - Clean 'n Etch; Solución para Limpieza y Grabado
  - ODORx-9-D-9
  - Microban QCG
  - Desinfectante Foster First Defense 40-80
  - Mediclean, Concentrado Limpiador Germicida • ProRestore QGC
  - Dri-EAz Milgo Plus • Microban Milgo Plus • MediClean QGC
  - Red Devil Painter's Caulk, Sellador para Calafateo
  - Serum 1000
  - Contra Restante de Olor a Humo Odorgo
  - Sanimaster 6
  - Limpiador Desinfectante Waxie HP
  - Desinfectante de Baño No Ácido
  - Estructura-Recubrimiento Protector Para Hongos y Moho
- 
- CCWI Sellante para Ductos
  - Aceite de Menta • Impermeabilizantes para techos alquitranado
  - Vaselina • Aceites Vegetales
- 
- Super Dope
  - Pasta TFE
  - Super Lock Alta Resistencia, Stud Lock Grado 2271
  - AC 95
  - Sellante Contra Incendios 300
  - Masters™ Pro Dope™ con Teflón®
  - GS-600
  - Blue Block con brocha
  - Powerseal # 932
  - Sellador para roscas y empaques de goma Unyte
  - Jet Lube V-2
  - Tighter-Than-Tite
  - Threadlocker 242, Loctite 577
  - Permabond LH-050, Permabond LH-054
  - Permabond A1044
  - Permatex 14H
  - Compuesto de Teflón de alto desempeño para sellar roscas
  - Adhesivo/Sellante Anaeróbico Saf-T-Lok TPS • Grado Industrial TPS
  - Compuesto de Teflón para tuberías
  - SWAK
- 
- Soportería para tubería recubierta de Nailon y Vinilo
- 
- Barrera para fuego 2003 de silicón
  - Barrera para fuego CP25WB+
  - Barrera Contra Incendio, Sellador FD 150+
  - Barrera Contra Incendio, Cinta-Aislante
  - FireDam 200, en Spray
  - Sellador Intucrílico Blanco Bostik
  - FR Sellador Acrílico Intumesciente y Acústico
  - Everbuild Fire Mate Sellador C3
  - Intumastic HP
  - Safire, Masilla Intumesciente
  - FFB-ES Elastoseal, Sellador Elastomérico
  - Flame Stop V
  - CP506 Sellador de Humo y Acústico
  - CP606 Sellador Flexible Cortafuegos
  - Spray Rápido Hilti CP 672
  - CFS-SP WB (DINP)
  - No Nonsense Sellador Acrílico Intumesciente
  - 4100NS
  - Graftex
  - Proseal Plug, Negro
  - Proseal Plug, Rojo
  - FirePro, Sellador Intumesciente Acústico
  - Speedline, Protección Intumesciente Contra Incendios & Sellador Acústico
  - Sellador Humo-Acústico Firecode®
- 
- R-Guard® FastFlash® Clase Rodillo
  - R-Guard® Cat 5® Pantalla Anti-lluvia
  - TREMProof 250GC, Poliuretano Monocomponente

(Nota: El sombreado indica información actualizada.)

## OTROS TEMAS DE INTERES DE COMPATIBILIDAD QUIMICA e INFORMACION DE INSTALACION

### AVISO

Para reducir el riesgo de daño a los bienes por la incompatibilidad química con el CPVC, lea y siga estas instrucciones antes de utilizar cualquier producto químico con la tubería o conexiones.

### AVISO

Antes de realizar la instalación, consulte con el fabricante del equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado para confirmar la compatibilidad de los aceites residuales y refrigerantes con el ABS, CPVC o PVC.

Antes de instalar CPVC o PVC en aplicaciones de sistemas de conducción hidrónicos, es importante limpiar a profundidad el interior de los intercambiadores de calor y el exterior de los serpentines del evaporador con una solución de detergente iónico suave para eliminar los aceites incompatibles. El fallar al hacerlo puede ocasionar fallas en el sistema y/o daños en los bienes.

Verifique que todos los productos químicos utilizados para la limpieza y sellado de los calentadores en los sistemas de calentamiento hidrónico radiante sean compatibles con el CPVC y PVC. El fallar al hacerlo puede ocasionar fallas en el sistema y/o daños en los bienes.

Las fugas en los equipos de refrigeración y en los sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado pueden liberar aceites POE (aceite sintético de Polio-éster) u otros contaminantes al interior del sistema de conducción. Estos aceites y contaminantes son incompatibles con el CPVC y PVC y su exposición a éstos puede resultar en fallas de las tuberías y conexiones a pesar de la limpieza.

#### Aceites Residuales en Aplicaciones de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado:

- Algunos intercambiadores de calor o serpentines de condensación pueden contener aceites residuales del proceso de manufactura que pueden producir resquebrajamiento en el CPVC. Se debe tener cuidado al instalar CPVC en combinación con unidades de calentamiento para agua/aire caliente o en las líneas de drenado de condensados de los sistemas de aire acondicionado. Confirme la compatibilidad del CPVC con los aceites residuales antes de la instalación. El interior de los intercambiadores de calor o el exterior de los serpentines de condensación deben ser minuciosamente lavados a chorro de agua con una solución suave de detergente para remover los aceites incompatibles, previo a la instalación del sistema de conducción. Al final es aconsejable un enjuague con agua limpia para completar la limpieza del sistema. Algunos sistemas de refrigeración contienen aceites que pueden dañar el CPVC y dicha exposición puede provocar fallas en la tubería o conexiones, independientemente de la limpieza o del lavado del sistema.

#### Acetona en Bases (Primers), Limpiadores y Cemento Base Solvente:

- Bases (Primers), limpiadores y los cementos base solvente contienen cantidades apreciables de acetona que puede ocasionar un ambiente que acelere el resquebrajamiento del CPVC, sobre todo en las conexiones de transición con inserto metálico durante su instalación a temperaturas de congelamiento. Contacte al fabricante de estas bases (primer) / limpiadores / cementos base solvente para una mayor información y las recomendaciones de sus alternativas.

#### Adhesivos:

- Las mangas para tuberías, aislamientos y cintas fabricadas con adhesivos pueden contener agentes químicos incompatibles que pueden dañar los sistemas de CPVC. Consulte con los fabricantes de éstos productos para determinar si los adhesivos utilizados son compatibles con los sistemas de CPVC.

#### Aislamiento:

- El aislamiento para tuberías para su uso con CPVC debe ser de fibra de vidrio, lana mineral, poliolefina espumada (polietileno), poliisocianurato espumado o fenólico. El aislamiento de tubos de goma espumada puede contener plastificantes incompatibles y no es preferible su uso. A los aislamientos de poliolefina espumada, poliisocianurato espumado y fenólico no se les debe aplicar en la superficie interior ningún tipo de lubricación de aceite.

#### Alambre Flexible y Cables:

- El contacto directo con alambre flexible y los cables que utilizan aislamiento y que contienen plasticidas no son recomendables. La sección 334.30 del Código Nacional Eléctrico (edición 2002) requiere que el alambre y los cables deben ser asegurados por grapas, amarres para cable, correas o soportes. Los ductos de aire, tuberías y las rejillas del techo no son aceptables como soportes para alambres y cables. Consulte también la sección titulada "Hules y Materiales Flexibles que Contengan Plasticidas".

#### Anticongelante, Glicerina de Biodiesel:

- La Glicerina cruda de la fabricación de biodiesel no es recomendada para su uso como anticongelante ni como líquido de transferencia de calor en los sistemas de conducción de CPVC. La Glicerina cruda de la fabricación de biodiesel puede estar contaminada con el biodiesel, por sus sustancias químicas intermedias y/o por los desechos del proceso de la fabricación de biodiesel.

#### Cinta Aislante de Alargamiento o Encogimiento

- La cinta aislante de polietileno no es compatible con el CPVC. La cinta aislante de PVC es plastificada y suele ser incompatible con el CPVC. Debe evitarse el contacto con la cinta aislante de PVC.

#### Detectores de Fugas (Detergentes Utilizados):

- Mientras que los detergentes de uso común no son perjudiciales al CPVC, la mayoría de los líquidos para los modernos lavavajillas contienen detergentes sintéticos, algunos que pueden causar un ambiente que provoque resquebrajamiento del CPVC.

#### Espumas de Poliuretano (Aplicación en Rocío en Aerosol):

- En el proceso de comprensión del uso de las espumas de poliuretano en aerosol, hay dos temas de interés general en lo concerniente a su aplicación junto con las tuberías y conexiones de CPVC; (1) la compatibilidad química y (2) la posibilidad de dañar las tuberías y conexiones debido a las altas temperaturas generadas como resultado de la reacción química exotérmica durante la instalación y el proceso de curado. Es posible aplicar el aislamiento de espuma de poliuretano correctamente sin dañar las tuberías y conexiones de CPVC. Sin embargo, el uso del aislamiento de espuma de poliuretano en relación con el CPVC se ha traducido en fallas en los sistemas de tuberías y conexiones de CPVC y daños a los bienes materiales. Por lo tanto, Charlotte Pipe and Foundry no recomienda el uso aislamiento de poliuretano en espuma en aerosol junto con sus tuberías y conexiones de CPVC.

#### Fragancias-Perfumes:

- Los productos perfumados como la colonia, perfumes o aceites esenciales (aceite de menta, aceite de naranja, aceite de menta verde o hierbabuena, etc.) no deben utilizarse en un sistema de conducción de CPVC con el propósito de detectar fugas por olor. La mayoría de las fragancias químicas y aceites esenciales son solventes fuertes y/o agentes que someten a un esfuerzo ambiental y causan agrietamiento en el CPVC.

#### Fungicidas e Inhibidores de Hongos:

- Cuando se realizan reparaciones por fuga en un sistema existente, se deberán tomar en cuenta ciertos cuidados para aislar la tubería del contacto directo con altas concentraciones de productos fungicidas que se pueden aplicar durante la limpieza por los daños ocasionados por el derrame de agua. Los sistemas de conducción de materiales de vinilo tales como el PVC y el CPVC pueden ser dañados por fungicidas cuando los fungicidas son rociados en las cercanías de las paredes secas o los marcos de madera para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos en las áreas afectadas. Precauciones de sentido común ayudan a prevenir problemas al reparar los sistemas existentes. Cuando se hacen reparaciones a un sistema existente y exista la posibilidad de aplicar fungicidas para tratar la humedad de las paredes secas o los marcos de madera en las cercanías al lugar de la reparación, la tubería expuesta deberá ser encaquetada con alguna de las cintas y protecciones compatibles para aislarla para evitar el contacto del fungicida con el sistema de plomería.

**Grasas y Aceites de Cocina:**

- Cuando es instalada la tubería de CPVC en las áreas de cocina, la tubería deberá ser protegida del contacto con las grasas o aceites para cocinar. Ciertas consideraciones deberán ser dadas no solamente para proteger la tubería del contacto directo con dichas grasas o aceites, sino también del contacto que pueda ocurrir con el aire y ambiente contaminados con esas grasas y aceites.

**Mangueras:**

- Las mangueras utilizadas para llenar y/o probar los sistemas de tuberías pueden contener plastificantes u otros contaminantes que son incompatibles con el CPVC. Por lo tanto, es una buena práctica lavar las mangueras con agua limpia durante al menos un minuto antes de conectarlas a los sistemas de CPVC para llenar o probar el sistema.

**Productos que contienen Plasticidas:**

- El CPVC no es compatible con algunos hules y materiales flexibles de vinilo que contienen ciertos tipos de plasticidas. Los plasticidas incompatibles incluyen, pero no están limitados a ftalatos, adipatos, trimelitados, dibenzoatos, etc. Se debe confirmar la compatibilidad antes de seleccionar un material flexible de vinilo que estará en contacto directo con el CPVC. Ejemplos de materiales que puedan contener plastificantes incompatibles incluyen, pero no se limitan a, masillas para calafateo, almohadillas suspensoras de hule, cinta de vinilo para recubrimiento, manguera o tubo flexible, etc. Además, los plasticidas pueden disolver partes de los hules o materiales flexibles de vinilo, tales como mangueras o revestimiento de tanques, dentro del fluido de proceso que entre en contacto con ellos. La contaminación del líquido de proceso por plasticida puede causar un resquebrajamiento del CPVC usado en cualquier parte del sistema. Esto puede incluir tanto el CPVC en el proceso de conducción a través del que fluye el líquido contaminado o conductos de CPVC extrayendo los vapores del líquido contaminado. No deben utilizarse cintas o etiquetas con cuerpo de vinilo plastificado (por ejemplo, cinta eléctrica aislante).

**Limpieza de la Tubería de CPVC:**

- Mientras que los jabones de uso común no son perjudiciales para el CPVC, la mayoría de los líquidos modernos para lavavajillas contienen detergentes sintéticos, algunos de los cuales pueden acentuar el efecto ambiental y ocasionar el resquebrajamiento de las conexiones. Se recomienda utilizar una solución suave de detergente iónico para remover los aceites o productos químicos incompatibles. Es recomendable como lavado final un enjuague con agua limpia para completar la limpieza del sistema. Para obtener más información, recomendaciones o diferentes alternativas, póngase en contacto con el fabricante del detergente de su lavavajillas.

**Masillas para Uso con Aislamiento para Tuberías y Ductos:**

- Algunas masillas son productos que tienen una consistencia fina similar a la de una pintura y se pueden aplicar con una pistola de aire rociadora, brocha o rodillo en capas delgadas similares a la de pintura. Para este tipo de masilla, siga nuestra guía de pintura.
- Otras masillas son pastas más espesas o productos similares a masillas que se aplican con brochas, llanas o paletas o pistolas para calafatear. Aunque Charlotte Pipe no tiene conocimiento de fallas en las tuberías o conexiones que sean directamente atribuibles a las masillas para aislamiento; una revisión de la información de la fórmula indica que algunos de estos productos contienen ingredientes que son incompatibles con el CPVC.
- Confirme siempre la compatibilidad con el fabricante de la masilla.

**Materiales para Encamisados:**

- En situaciones donde se requiere un enchaquetado (forrado con un aislante), la tubería debe ser protegida con un material compatible que se extienda al menos 30 cms. (12") por encima y por debajo de la tierra. La parte superior de este aislamiento se debe asegurar con cinta a la tubería con una de las cintas compatibles al producto. El relleno sobre la tubería enterrada deberá ser realizado antes de aplicar el termicida.

**Pinturas:**

- Las pinturas acrílicas de látex a base de agua son las preferidas y recomendadas para aplicarse sobre tuberías y conexiones de CPVC CTS. Las pinturas a base de aceite o solvente pueden ser químicamente incompatibles.

**Recubrimientos en Spray (Rocío):**

- Algunos tipos de recubrimiento en spray (rocío) que forman una película removible para proteger accesorios durante el proceso constructivo, pueden ser incompatibles con el CPVC. Se debe tener precaución para proteger las tuberías de un exceso de producto cuando se aplican estos recubrimientos protectores en spray (rocío).

**Sistemas Metálicos Conectados o Instalados a lo Largo de Sistemas de CPVC:**

- El CPVC puede ser dañado por el uso de sopletes y/o los productos químicos que se utilizan para instalar los sistemas metálicos de tuberías. Cuando los sistemas de conducción metálicos se han instalado en las proximidades de los sistemas de CPVC, se debe tener cuidado para proteger el CPVC para que no se quemé por el uso de sopletes o por el contacto con soldadura fundida o el flujo de soldadura, así como por la incompatibilidad con los selladores para roscas, detectores de fugas, lubricantes y otros productos químicos que puedan ser utilizados en los sistemas metálicos de tuberías.
- Las transiciones de los sistemas metálicos a tuberías de CPVC se pueden hacer a través de una variedad de métodos, como las uniones roscadas, bridas y adaptadores ranurados. En ocasiones, las tuberías metálicas pueden contener aceites residuales que se utilizan para ayudar en el proceso de corte. Algunos de los aceites que se utilizan para este fin, especialmente los comercializados como "ambientalmente amigables" o "derivados vegetales" pueden ser incompatibles con el CPVC. Si se utiliza aceite para corte, póngase en contacto con el fabricante del aceite para corte para que le haga alguna recomendación con respecto a la compatibilidad con el CPVC.
- Los tintes líquidos penetrantes utilizados para probar la calidad de las soldaduras en las tuberías de metal pueden contener plastificantes u otros productos químicos incompatibles con el CPVC. Los tintes líquidos penetrantes en la superficie interior de tuberías metálicas soldadas pueden contaminar posteriormente las tuberías de CPVC conectadas a ella. Esta situación podría crear un esfuerzo ambiental ocasionando fisuras en el CPVC en los lugares en donde se presente una acumulación de estos productos químicos penetrantes. Estos líquidos penetrantes deben eliminarse de las tuberías metálicas antes de conectarse al CPVC, o bien consultar al fabricante del tinte penetrante para que haga la recomendación del tinte adecuado para ser utilizado en sistemas de conducción metálico/CPVC.

**Termicidas e Insecticidas:**

- Cuando se efectúan instalaciones bajo losas o protegidas y donde la presencia de insecticidas o termicidas es común, se debe tener cuidado para aislar la tubería de CPVC del contacto directo con concentraciones altas de estos químicos. Los materiales de vinilo para conducción como el PVC o el CPVC pueden ser dañados cuando los termicidas o insecticidas son inyectados dentro del espacio anular entre las tuberías y los encamisados, provocando que queden atrapados contra la pared de la tubería. Una aplicación de termicida de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta en un ambiente al aire libre, como en aplicaciones de pre-tratamiento de losas, no supone problema alguno. Sin embargo, la acumulación de termicidas en o cerca del CPVC puede causar alguna falla. En áreas donde se suele depositar en mayor cantidad, por ejemplo en los huecos creados para cajas de registro o las aplicaciones en zanjas o trincheras, un cuidado adicional deberá ser tomado para evitar la acumulación de termicidas. El ser prudentes y aplicar el sentido común pueden evitar problemas en la instalación. Para mayor información, revise la guía de instalación del fabricante.
- Se deben tomar en cuenta precauciones adicionales cuando se necesite repetir la aplicación. Usualmente se requiere reaplicar termicida cuando se ha tenido que romper una losa para reubicar una tubería. Se deben seguir las siguientes recomendaciones para los casos de reaplicaciones:
  - Remueva todas las barreras de material plástico que fueron instaladas antes del vaciado del nuevo concreto del área en que se va a reaplicar. No reinstale las barreras de material plástico.
  - Después de que la tubería ha sido reinstalada, la arena del relleno deberá ser tratada antes de que sea colocada alrededor de la tubería y dentro del hoyo. No aplique el termicida directamente en el área a reaplicar.
  - Los termicidas que contienen Cipermetrina (Cypermethrin) no deben ser usados en reaplicaciones.
- Nota: Muchos insecticidas y termicidas son incompatibles con el CPVC. Asumir que todos son agresivos y no compatibles con las tuberías y conexiones de CPVC FlowGuard Gold.
- Cuando se realizan instalaciones donde se tenga presencia al mismo tiempo de insecticidas o termicidas, confirme la compatibilidad antes de la aplicación. Tome precauciones. Para más información, revise el manual de instalación del fabricante.

**Tubería de Acero con Recubrimiento Antibacterial:**

- Los contratistas no deben utilizar tuberías de acero con recubrimiento antibacterial, como el ABF 11 de Allied en conjunto con tuberías y conexiones de CPVC, a menos que la tubería de acero con recubrimiento aplicado en fábrica haya sido aprobado por el fabricante de la tubería.

**Notas sobre la Instalación:**

- Use los adaptadores macho roscados de CPVC CTS solo para agua fría.
- Proteger el CPVC cuando este expuesto a la luz directa del sol por largos periodos.
- Separar mas de 15 cms. (6") el CPVC del conducto quemador de gas.
- Permitir la expansión y contracción térmica.